

OK Tubrodur 13Cr S

OK Tubrodur 13Cr S is a cored wire which produces a 13%-chromium alloy steel deposit used with OK Flux 10.37 or OK Flux 10.61.

Clasificaciones metal de soldadura	EN 14700 : T Fe7
Aprobaciones	NAKS/HAKC 3.0mm

Las aprobaciones dependen de la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

Corriente de soldadura	DC+
Tipo de aleación	Surfacing alloy martensitic stainless steel weld metal

Datos aportación

Diámetro	Amperios	Voltios	Velocidad de alimentación de hilo	Tasa de Deposición
2.4 mm	250-450 A	28-38 V	2.0-5.0 m/min	4.0-9.0 kg/h
3.0 mm	400-700 A	28-36 V	2.5-5.5 m/min	5.5-12.0 kg/h