

# Stainclean

**Pasta para limpieza química de aceros inoxidables**

## Descripción general

Pasta de color lechoso diseñada para el decapado químico de los aceros inoxidables. El empleo de este producto asegura la limpieza de los cordones de soldadura, superficies de chapas, etc.

## Modo de empleo

Agítese bien antes de usar.

No es necesario remover.

La superficie del metal a limpiar debe haber enfriado hasta temperatura ambiente, y nunca ser menor de 5°C.

Limpiar el cordón de soldadura con un cepillo de acero inoxidable. Aplicar una capa relativamente gruesa de pasta con la brocha que acompaña al producto. En los aceros AISI 304, 316 y similares, dejar actuar la pasta durante 40 ó 50 minutos. Para aceros de más alta aleación, aumentar el tiempo de permanencia, dejándolo incluso durante toda la noche.

Eliminar cuidadosamente la pasta aplicada con cepillo de acero inoxidable y lavar después con abundante agua, sola o con bicarbonato sódico.



## Precauciones

Producto tóxico. No inhalar ni beber, ni permitir el contacto con la piel. Causa quemaduras graves. Desprende gases nitrosos. Mantener fuera del alcance de personal no especializado.

**MUY IMPORTANTE:** El usuario debe llevar guantes, botas y delantal de goma, además de protegerse la cara. Usar máscara con filtro de tipo cloro. Asegurarse de tener buena ventilación.



**ESAB IBÉRICA, S.A.**

Avda. de Castilla, 53-55, Local 13.  
28830 – SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid)

Tfno: 91 878 36 00 - Fax: 91/802 34 55

E-mail: [info@esab.es](mailto:info@esab.es) Web: [www.esab.es](http://www.esab.es)

Miembro del Grupo ESAB